



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Producto: Fanacola 90
sin Tolueno

Enero de 2006

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo de Contacto de Caucho de Policloroprene, con resinas sintéticas y un balanceado sistema de solventes, que excluyen al tolueno. Excelente equilibrio entre tiempo abierto, resistencia al calor y gran resistencia inicial.

PRESENTACIONES

Latas	100 gs.	200 gs.	400 gs.	750gs.	2.8 Kg.	7 kg.	14 Kg.
Tambores	170Kg.						

APLICACIONES TÍPICAS

Tareas generales en Carpinterías, Tapicería, decoración, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Base	Cloroprene y resinas sintéticas
Color	Amarillento traslucido
Peso Específico	0.870 gr/cc aprox.
Viscosidad	entre 5000 a 5500 c.p.s. aprox
Contenido Sólido	de 20 a 21%.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Modo de Aplicación	Pincel, rodillo, espátula, etc.
Cantidad de uso	120 gr/m ² en función de la capacidad absorbente de los materiales a ser unidos.
Tiempo de secado	Mínimo de 12 minutos. En C.N.P.T.
Tiempo Abierto	60 minutos aprox. En C.N.P.T.
Reactivación	Con rayos infrarrojos o con Calor.
Cohesión final	entre 24 a 36 hs. Aprox.
Temperatura de Aplicación	+5°C minino.
Limpieza	Fanaktiv

PRECAUCIONES

Producto Inflamable de 1° categoría. Evitar aspirar los vapores. Trabajar en áreas ventiladas. Utilizar guantes y protección para la vista. Evitar contacto con la piel.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original
Vida útil FANACOLA 90: 12 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.
Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.