



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

## Producto: Fanaprim EVA Transfer con Revelador. Enero de 2018

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimador para bases de EVA, para ser adheridas posteriormente con PU 23 ó PU 24.

Posse revelador, facilitando el área y la cantidad de producto aplicado.

### PRESENTACIONES

Latas	14 kg.
Tambores	170 Kg.

### APLICACIONES TÍPICAS

Modo de Aplicación	Pincel, rodillo, etc.
Tiempo de secado	Entre 20 a 35 minutos. En C.N.P.T.
Limpieza	Fanaktiv 95

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Base	Poliuretane y aditivos.
Color	Semi-traslucido.
Peso Específico	0.86 gr/cc aprox.
Viscosidad	1800 c.p.s. aprox
Contenido Sólido	16 a 17%.

Producto Inflamable de 1° categoría. Evitar aspirar los vapores. Trabajar en áreas ventiladas. Utilizar guantes y protección para la vista. Evitar contacto con la piel.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original

Vida útil FANA PU 24: 12 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

### Diluyente: Fanaktiv 95

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.

registrada de Fana Química, S.A.

Fanacola es una Marca